

## Предназначение

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM с блеском степени 15 - 20% под углом 60° это ЛОС-совместимый прозрачный лак высокой концентрации, предназначенный для создания высококачественного матового покрытия (частичной или полной покраски) автомобилей. Он также подходит для регулировки блеска прозрачного лака Mipa 2K-HS-Klarlacke. Он обеспечивает равномерную матовость прозрачных лаков, наносимых поверх грунтовочного покрытия на основе растворителя или на водной основе. Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM обеспечивает высокую сопротивляемость воздействию погодных условий, а также химическому и механическому воздействию.


Скорость растекания: 10,0 - 12,0 м<sup>2</sup>/л

## Инструкции по эксплуатации



### Цвет

бесцветный



### Пропорции смешивания

#### Отвердитель

по весу (лак : отвердитель)

по объему (лак : отвердитель)

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40

2 : 1

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / 35

—

3 : 1



### Отвердитель

для полной покраски

для частичной покраски

Mipa 2K-MS-Härter MS 40

Mipa 2K-MS-Härter MS 25

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

Mipa 2K-HS-Härter HS 25



### Срок годности после смешивания компонентов

1 ч при 20 °C



### Растворитель

Mipa 2K-Verdünnung V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



### Вязкость распыления

Гравитационный краскопульт

Комбинированное/Безвоздушное распыление

16 - 18 с 4 мм DIN

—



### Метод нанесения:

Метод нанесения:

Отвердитель

Давление  
(бар)

Размер  
форсунки  
[мм]

Число  
распылений

Растворитель

гравитационный  
краскопульт (высокого  
давления)

—

2 - 2,5

1,2 - 1,3

1,5

25

Краскопульт низкого  
давления (HVLP)

—

2 - 2,2

1,2 - 1,3

1,5

25

Краскопульт низкого  
давления (HVLP)/  
внутреннее давление  
форсунки


—

0,7

—

—

—



### Время испарения растворителя из пленки

5 - 10 мин. между нанесением слоев

30 - 45 мин. до сушки в печи

Версия: en 0317

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

## Толщина сухого покрытия

50 - 60 мкм



## Время сушки

| Температура объекта                | «от пыли»    | «на отлип»   | готово к сборке | готово к шлифовке | готово к повторному нанесению |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| 20 °C                              | 25 - 35 мин. | 12 ч         | 24 ч            | --                | --                            |
| 60 °C                              | --           | 30 мин.      | 2 ч             | --                | --                            |
| Инфракрасная коротковолновая сушка | --           | 8 мин.       | --              | --                | --                            |
| Инфракрасная средневолновая сушка  | --           | 10 - 15 мин. | --              | --                | --                            |

## Примечание

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Хранение:</b>                                         | в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Содержание ЛОС (летучих органических соединений):</b> | По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/е) составляет: 840 г/л<br>Этот продукт содержит не более 495 г/л ЛОС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Рабочие условия:</b>                                  | От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.<br>Обеспечить адекватное проветривание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Инструкции по эксплуатации:</b>                       | <p>Оптимальное нанесение: нанесите тонкий слой покрытия распылением с последующим нанесением 1 полного слоя напыления. Чтобы обеспечить однородность блеска больших поверхностей автомобилей, рекомендуется нанести данное покрытие в конце рабочего дня и дать ему высохнуть в течение ночи при комнатной температуре.</p> <p>Возможные варианты глянца в сочетании с прозрачным лаком Mipa 2K-HS-Klarlacken CC 4 / CC 6 / CC 7 / CC 8 / CC 9:</p> <p>Mipa 2K-HS-Klarlack matt + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 7:1 = сатиновый матовый<br/> Mipa 2K-HS-Klarlack matt + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 4:1 = сатиновый глянец<br/> Mipa 2K-HS-Klarlack matt + Mipa 2K-HS-Klarlack MV 3:1 = полуглянец</p> |

Версия: en 0317

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.