



БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 2К HS 2K HS CLEAR COAT

Арт.№: **5013510**

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт для автомобильного ремонта/Лак. Двухкомпонентный быстросохнущий бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих частиц. Подходит для полного и локального ремонта автомобиля. Характеризуется легкостью полировки и превосходной растекаемостью. Обеспечивает оптимальный глянец. Бесцветный Лак обеспечивает высокую степень глянца, обладает высокой устойчивостью к царапинам и обеспечивает максимальную защиту от воздействия топлива, УФ-излучения и атмосферных явлений.

НАНЕСЕНИЕ

2 слоя 40-50 μm ; 17 – 18 sec DIN 4/20 °C; 2-4 bar Ø1,3 – 1,4 mm

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

2h/20 °C

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

5 – 10 мин.

ФИНАЛЬНАЯ СУШКА

7 h/20 °C; 30 мин./60 °C; IR-сушка: 30 мин./60 °C

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C, не подвергать замораживанию и воздействию прямых солнечных лучей. Годен в течение 2 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ. H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. H373: Может поражать органы дыхания в результате многократного или продолжительного воздействия. H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей. H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P210: Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. – Не курить. P260: Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли. P370+P378: При пожаре: для тушения использовать сухой песок, сухой химический порошок или спиртостойкую пену. P403: Хранить в хорошо вентилируемом месте. P501: Утилизировать содержимое/емкость на утвержденных станциях утилизации отходов.

СОСТАВ

Гидроксированные акриловые смолы, н-бутил-ацетат, ксилол (смесь изомеров), сольвент-нафта (нефть), легкий ароматический, этилбензол, 2-метокси-1-метилэтил ацетат, поверхностная добавка.

ЦВЕТ

Бесцветный