

Блендер D117

Описание

Применяется для минимизации разнооттеночности при окраске базовыми эмалями методом плавного перехода.



Фасовка: 0,5 л

Компоненты

Блендер	Блендер D117
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120

Подготовка поверхности



Обезжирить зону ремонта и прилегающие к ней участки, обработать абразивом P400-P500 зону перехода P800-P1000 или матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.

Пропорции смешивания



Материал	Объем, мл
Блендер D117	100
Разбавитель D110/D120	30

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Вязкость готовой смеси



16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

Процесс нанесения



	Размер дюзы, мм	Давление, бар
Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
Окрасочный пистолет HVLV	1,3-1,5	2*
Количество слоёв	1	
Рекомендуемая толщина, мкм	15	

*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета

Блендер D117 наносится на предварительно подготовленную для нанесения базовой эмали поверхность в один слой, перекрывая зону перехода. После короткой выдержки, не дожидаясь полного высыхания, следует нанести базовую эмаль.



Выдержка до нанесения базовой эмали 3-5 минут при 20 °C

Блендер **D117**

Время сушки	
	10-15 минут при 20 °C
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 820 g/l (VOC limit 840 g/l)