

HS Лак быстрый D355

Описание



Двухкомпонентный акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется коротким временем сушки. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л

Компоненты			
	Лак	HS Лак D355	
	Отвердитель	HS Отвердитель D220	
	Разбавитель	2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121	
	Возможно нанесение лака в двух версиях: HS 2:1 и MS 2:1:1.		
Подложки			
	Водные и сольвентные базовые эмали. Старое отшлифованное ЛКП, обработанное абразивом P600-P800 (сухое шлифование).		
Пропорции смешивания			
	Материал	Объём, мл	Вес, г
	HS Лак быстрый D355	100	100
	HS Отвердитель D220	50	50
	2K Разбавитель D120 / D121	HS 0-10 / MS 50	HS 0-10 / MS 50
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	от +15 до +30 °C	
Время жизни			
	2 часа при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	HS 16-19 секунд по ВЗ-4 при 20 °C MS 13-15 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		

HS Лак быстрый D355

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	HS 1,5-2 / MS 2-3	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Межслойная выдержка			
	10-15 минут при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
Время сушки			
	20 °C	HS 4 часа / MS 3 часа	
	60 °C	HS 10 минут / MS 5 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	HS 10 минут / MS 5 минут	
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 550 g/l (VOC limit 840 g/l)		