

2K HS лак STARCLEAR SC-4100HS

Описание продукта

STARCLEAR SC-4100HS 2K высокопродуктивный акрил-уретановый лак премиум класса с высоким содержанием сухого остатка. Может использоваться принудительная и воздушная сушка без ущерба для качества и долговечности покрытия. Имеет хорошую растекаемость и безупречный внешний вид. Высокая толщина плёнки достигается всего за 1,5 слоя.

Пропорции смешивания (объём):

Лак SC-4100HS	100
Медленный отвердитель SCH-62	
Стандартный отвердитель SCH-61	25
Быстрый отвердитель SCH-60	

ПРИМЕНЕНИЕ


Нанести один лёгкий полуслой и затем нанести полный мокрый слой.




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



0.5-0.7bar (гравитационная подача)
1,5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



Лак SC-4100HS
Отвердители серии SCH-60
4:1



10 минут при 25°C



2bar (гравитационная подача)
1,5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.3-1.5 мм



До полировки
8 часов при 25°C
20 минут при 60°C



2-2.5bar (сифонная подача)
1,5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм

Вязкость: 18~20 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

3 часа при 25°C со стандартным отвердителем SCH-61

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 500 г/л готовой смеси.

2K HS лак STARCLEAR SC-4100HS

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Рекомендации по нанесению:

Когда базовое покрытие полностью высохнет, нанесите SC-4100HS сначала в один туманный слой, а затем сразу полный полумокрый слой. Не рекомендуется нанесение этого лака в 2 слоя во избежание дефекта закипания.

Сушка

Воздушная сушка

От пыли	10-20 минут
До полировки	8 часов

Принудительная сушка

20 минут при 60°C

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 24 часов. Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Выбор отвердителя Отвердители серии SCH-60 следует выбирать в зависимости от температуры и площади ремонтируемой поверхности.

Площадь	SCH-60	SCH-61	SCH-62
Точечный ремонт	10~25°C	25~35°C	30~45°C
Панельный ремонт	5~20°C	20~30°C	25~40°C
Полный ремонт	5~15°C	15~25°C	20~35°C

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.