

HS Ультрабыстрый лак D360

Описание



Двухкомпонентный акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Время высыхания до полировки 1,5 часа. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л

Компоненты			
	Лак	HS Ультрабыстрый лак D360	
	Отвердитель	HS Отвердитель D220	
Подложки			
	Водные и сольвентные базовые эмали. Старое отшлифованное ЛКП, обработанное абразивом P600-P800 (сухое шлифование).		
Пропорции смешивания			
	Материал	Объём, мл	Вес, г
	HS Ультрабыстрый лак D360	100	100
	HS Отвердитель D220	50	50
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	от +15 до +30 °C	
Время жизни			
	1,5 часа при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	13-15 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		

HS Ультрабыстрый лак D360

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60	
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		
Межслойная выдержка			
	10 при 20 °C Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
Время сушки			
	20 °C	90 минут	
	60 °C	15 минут	
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 470 g/l (VOC limit 840 g/l)		