



2К АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ АК-1305



Назначение: Двухкомпонентная система «Vika 2К акриловая эмаль АК-1305» предназначена для ремонтной окраски кузова автомобиля.

Фасовка: 0,85 кг.
ТУ 2313-188-49404743-2013

Продукты	Эмаль АК-1305; Отвердитель 1305; Разбавитель 1305		
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Загрунтованные/зашпатлеванные поверхности		
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность фосфатирующей грунтовкой WASH PRIMER; нанести выравнивающую 2К акриловую грунтовку «3+1»/«4+1»/«5+1», сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000)		
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%		
Смешивание	Эмаль : отвердитель=2:1		
Разбавление	Разбавитель 1305, 0-15%		
Жизнеспособность	4 часа при +20°C		
Вязкость при нанесении	18-20 с. при +20°C по ВЗ-4 (Din Cup 4)		
Оборудование для нанесения	Краскораспылитель Compliant HVLP	Диаметр сопла 1,4 - 1,6 мм 1,3 - 1,7 мм	Рабочее давление 3,0 - 4,0 атм 2 атм
Количество слоев	2-3		
Выдержка	10 мин		
Толщина покрытия	35-45 мкм/2 слоя		
Сушка	Режим сушки Монтажная прочность	20°C 16 час	60°C 30 мин
Очистка оборудования	Растворитель 646/647, разбавитель 1305		

Гарантийный срок хранения: эмаль 24 месяца / отвердитель 24 месяца / разбавитель 12 месяцев