

2К Быстросохнувший лак STARCLEAR SC-3650SQ

Описание продукта

STARCLEAR SC-3650SQ 2К быстросохнувший акрил-уретановый лак предназначенный для быстрого ремонта, где скорость имеет важное значение. Время высыхания от пыли составляет всего 10 минут. может быть отполирован через 2-3 часа после нанесения.

Пропорции смешивания

	Объём	Вес
Лак SC-3650SQ	100	100
Медленный отвердитель SCH-42		
Стандартный отвердитель SCH-41	33	32
Быстрый отвердитель SCH-40		


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-3bar (сифонная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм



Лак SC-3650SQ
Отвердители серии SCH-40
3:1



5-10 минут при 25°C



2-3bar (гравитационная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



От пыли 5-10 минут при 25°C
До полировки 2-3 часа при 25°C

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

4 часа при 25°C со стандартным отвердителем SCH-41

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 620 г/л готовой смеси.



2К Быстросохнувший лак STARCLEAR SC-3650SQ

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.
Увеличение толщины слоёв продлевает время высыхания.

Температура поверхности	Время	SCH-42	SCH-41	SCH-40
		Медленный	Стандартный	Быстрый
25°C	От пыли	15 минут	10 минут	5 минут
	До полировки	3 часа	2.5 часа	2 часа

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 12 часов.
Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Выбор отвердителя Отвердители серии SCH-40 следует выбирать в зависимости от температуры и площади ремонтируемой поверхности.

Площадь	SCH-42	SCH-41	SCH-40
Точечный ремонт	25~40 °C	20~30 °C	5~20 °C
Панельный ремонт	25~35 °C	15~25 °C	5~15 °C

Выбор разбавителя Разбавители серии SR-50 в зависимости от температурного режима.

SR-52	SR-51	SR-50
свыше 30°C	15~30°C	5~15°C

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования.(См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.