

2K акрил-уретановый грунт SPU-411Q

Описание продукта

SPU-411Q (серый, светло серый) 2K быстросохнущий акрил-уретановый грунт-наполнитель премиум класса. Обеспечивает отличную адгезию последующих покрытий к различным металлам и превосходную защиту от коррозии и окисления. Легко шлифуется не забивая абразив.

Пропорции смешивания

Перед использованием тщательно перемешать

	Объём	Вес
Грунт SPU-411Q	100	100
Отвердитель SPH-34	25	23
Разбавители серии SR-50	10-25	9-22


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



1.5-2.5bar (сифонная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия=80-120 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм



2K акрил-уретановый грунт
Уретановый отвердитель SPH-34
Разбавители серии SR-50
4:1:10-25%



Время сушки до шлифования
1 час при 25°C



1.5-2.5bar (гравитационная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия=80-120 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



Финишная обработка (сухая)
абразивом градации P400



Финишная обработка (с водой)
абразивом градации P600

Шлифование с использованием воды следует проводить в теплом помещении для должного её испарения, во избежание возникновения вздутия и других дефектов.

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 (17~21 сек. Zahn Cup #2) при 25°C

Жизнеспособность:

4 часа при 25°C со стандартным отвердителем SPH-34

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 580 г/л готовой смеси.

2K акрил-уретановый грунт SPU-411Q

Использование

Быстро сохнет, хорошо заполняет риску, легко шлифуется не забивая абразив, обеспечивает хорошую адгезию и надёжную защиту от коррозии, совместим со всеми отделочными покрытиями KAROCLE.

Поверхности пригодные к нанесению

Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, старые и заводские ЛКП, шпатлёвка.

Условия и время сушки

Воздушная сушка

	10~15 °C	15~20 °C	20~25 °C	25~30 °C
SR-50	1.5 часа	1 час	30 минут	не применять
SR-51	2 часа	1.5 часа	1 час	30 минут
SR-52	не применять	не применять	1.5 часа	1 час

Принудительная сушка

	50 °C	60 °C	70 °C
SR-50	15 минут		
SR-51	20 минут	10 минут	10 минут
SR-52	30 минут	20 минут	15 минут

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 80 - 120 мкм.

Последующие покрытия:

Может быть перекрыт большинством акриловых отделочных покрытий SAMHWA, например STARBASE или STARCOAT.

Примечание. Грунт должен быть перекрыт в течении 3 дней после шлифования. По истечении трёх дней тщательно обезжирить и зашлифовать используя абразив из нетканного материала по типу скотч брайт серого цвета.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.