

2K Матовый лак STARCLEAR SC-211FT

Описание продукта

STARCLEAR SC-211FT 2K матовый, эластичный уретановый лак премиум класса, позволяющий добиться разной степени матовости. Может использоваться принудительная и воздушная сушка. Степень матовости лака можно регулировать путем добавления других лаков KAROCLE пропорции 2:1.

Пропорции смешивания

	Объём	Вес		Объём	Вес
Базовая краска	100	100	Лак SC-211FT	100	100
			Медленный отвердитель SCH-42		
			Стандартный отвердитель SCH-41	50	49
			Быстрый отвердитель SCH-40		
Медленный разбавитель SR-52			Медленный разбавитель SR-52		
Стандартный разбавитель SR-51	50-100	50-100	Стандартный разбавитель SR-51	25	24
Быстрый разбавитель SR-50			Быстрый разбавитель SR-50		

ПРИМЕНЕНИЕ


Нанести один лёгкий полуслой и затем нанести полный мокрый слой.




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



3-4 bar (сифонная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм



Лак SC-211FT
Отвердители серии SCH-40
2:1:0.5



10 минут при 25°C



3-4 bar (гравитационная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



До полировки
3-4 часа при 25°C
20 минут при 60°C

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

3 часа при 25°C со стандартным отвердителем SCH-41

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 540 г/л готовой смеси.

2K Матовый лак STARCLEAR SC-211FT

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.
 Увеличение толщины слоёв продлевает время высыхания.

Воздушная сушка

От пыли	25-35 минут
До полировки	3-4 часа

Принудительная сушка

20 минут при 60°C

Пропорции смешивания (объем)

Степень матовости	Матовый лак SC-211FT	Обычный лак STARCLEAR 2:1
Мат	100%	
Яичная скорлупа	6	1
Сатин	5	1
Полумат	3	1

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 12 часов.
 Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.