



Технический паспорт No 522

BODY F 211 Шпатлевка полиэфирная универсальная

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. Подходит для заполнения полостей и устранения дефектов на металлических, деревянных и полиэфирных поверхностях. Быстро сохнет. Улучшенные шлифовальные свойства.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлические поверхности:
– Алюминий
– Нержавеющая сталь
– Голый металл
Полиэфирные поверхности
Деревянные поверхности

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА/ ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ



Очистите основание с помощью мягкой салфетки и обезжиривателя 770 ANTISIL NORMAL / 771 ANTISIL FAST DEGREASER.

Убедитесь, что поверхность сначала вытерта насухо, а затем высушена на воздухе.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА: после смешивания с отвердителем наносите шпателем непосредственно на металлические, деревянные или полиэфирные поверхности.



Смешайте 100 частей шпатлевки с 2–3 частями отвердителя BPO PASTE HARDENER



Наносите шпателем до начала отверждения. Жизнеспособность смеси: 4–5 мин при 23 °C (73 °F)



Без принудительной сушки/Воздушная сушка: 20–30 мин при 23 °C (73 °F)



ИК-сушка: 5–8 минут на расстоянии 60–70 см



Ручное шлифование P100–P240



Окрашивайте с использованием акриловых грунтов HB BODY

ТОЧКА ВСПЫШКИ:

31°C

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1.90 г/см³

СУХОЙ ОСТАТОК (БЕЗ РАЗБАВИТЕЛЯ)

86 % по весу

VOC (2004/42/ЕС)

Этот продукт является специальным отделочным материалом, исходя из его компонентов и свойств. Максимальное содержание VOC в данной категории — 250 г/л. Содержание VOC в этом продукте, готовом к применению, составляет 250 г/л. 2004/42/II(b)(250)250.

РАСЧЕТНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

-

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

После окончательного использования очистить с помощью разбавителя 767 NITRO THINNER

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Используйте только с отвердителем BPO PASTE HARDENER. Тщательно смешайте с шпатлевкой. Не добавляйте более 3 %, так как это может вызвать изменение цвета (пятна) финишного покрытия.
- Не наносите на травящие, кислотные и однокомпонентные грунты, термопластичные подложки и старые лакокрасочные покрытия.
- Не применять при температуре ниже +5 °C.
- Рекомендуется сухая шлифовка.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения. Храните в прохладном месте (+5 °C – +25 °C) и используйте в течение 12 месяцев для достижения наилучшего результата. Гарантированный срок хранения в закрытой заводской упаковке — 18 месяцев.



Храните в прохладном месте.



Всегда используйте средства индивидуальной защиты.



Строго следуйте инструкциям по применению, указанным в данном паспорте безопасности.

Отвердитель BPO PASTE HARDENER содержит органический пероксид и является окислителем. При попадании на кожу немедленно вытереть и смыть водой с мылом. При попадании в глаза обильно промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Только для профессионального использования. Информация, представленная в данном документе, была тщательно отобрана в ходе лабораторных исследований и соответствует уровню наших знаний на момент публикации. Приведенные данные носят исключительно информационный характер. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Пользователь обязан самостоятельно проверять наличие более актуальных обновлений или дополнительной информации, если это необходимо для его целей. Интеллектуальная собственность на продукт, товарные знаки и авторские права охраняются. Все права защищены. Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с соответствующим Паспортом безопасности материала и предупреждениями, указанными на этикетке. Мы оставляем за собой право изменять и/или прекращать действие всей или части данной информации в любое время по нашему усмотрению, без уведомления и без обязательств по ее обновлению. Все правила, изложенные в данном пункте, в равной степени применяются к любым будущим изменениям и дополнениям.

ДЕКАБРЬ 2021