

2К Полиуретановый грунт «мокрый по мокрому» FSU-315

CAROTEX

Описание продукта

FSU-315 (черный, серый, белый) 2К грунт мокрый по мокрому с антикоррозионными добавками. Наносится в 1 слой на все виды поверхностей без предварительного шлифования. В его составе используются инновационные адгезионные химические соединения, благодаря которым поверхность не требует нанесения риски (достаточно просто обезжирить), что снижает временные и материальные затраты. Обеспечивает отличную адгезию последующих покрытий и надежную защиту от коррозии. Высыхание происходит всего за 15 минут при 25°C.

Цвет:	белый, серый, черный
Плотность:	1.05 кг/л
Вязкость:	12~18 сек. Ford Cup #4 при 25°C
Жизнеспособность:	5 часов при 25°C со стандартным отвердителем FPH-31
Содержание летучих веществ:	теоретическое VOC: 520 г/л готовой смеси.

Пропорции смешивания:

Перед использованием тщательно перемешать.

	По объему	По весу
Грунт FSU-315	100	100
Отвердитель SCH-31	33	31
Разбавители серии SR-50	0-16	0-14

Применение:



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2К грунт
Уретановый отвердитель FCH-31
Разбавители серии FR-50
3:1:0-0,5



3 bar (гравитационная подача)
2~3 мокрый слой
Толщина покрытия 20~40 мкм
Сопло 1,3~1,5 мм



4 bar (сифонная подача)
2~3 мокрых слоя
Толщина покрытия 20~40 мкм
Сопло 1,3~1,5 мм



Время сушки
15 минут при 25°C

Нанесение:

Нанести 1 полный мокрый слой* (100% влажный).

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Использование

Не требует шлифования поверхности перед нанесением, легко наносится в 1 слой, быстро сохнет.

Поверхности пригодные к нанесению

Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, старые и заводские ЛКП, шпатлевка.

Рекомендованная толщина сухой пленки: 20-40 мкм.

Последующие покрытия:

FSU315 Может быть перекрыт большинством акриловых отделочных покрытий CAROTEX, например BASECOAT или CRYLCOAT.

Примечание. Грунт должен быть перекрыт в течении 16 часов после нанесения.

По истечении 16 часов тщательно обезжирить и зашлифовать используя абразив из нетканного материала по типу скотч брайт серого цвета.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования.(См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.

- Читайте инструкцию на этикетке.
- Принимайте во внимание информацию указанную в MSDS.
- Надевайте противоаэрозольный респиратор перед процессом нанесения материала.
- Надевайте противопылевую маску перед процессом шлифования материала.
- Надевайте защитные очки, окрасочные комбинезоны и латексные перчатки перед началом работы