

2К лак STARBRILL 2100E

Описание продукта

STARBRILL 2100E — это лак типа MS, который легко наносится и имеет отличную растекаемость. Несмотря на то что этот продукт относится к MS типу, он имеет внешний вид типа HS и очень хорошую степень глянца. Это отличный продукт, рекомендуемый как для частичного, так и полного ремонта. Этот продукт соответствует стандарту VOC (420 г/л или меньше) экологических норм VOC Южной Кореи.


Пропорции смешивания (объём):

	Объём	Вес
Лак STARBRILL 2100E	100	100
Медленный отвердитель SCH-252		
Стандартный отвердитель SCH-251	50	50
Быстрый отвердитель SCH-250		


ПРИМЕНЕНИЕ



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



5–10 минут при 25°C



Лак STARBRILL 2100E
Отвердители серии SCH-250
2:1



До полировки
6 часов при 20°C
30 минут при 60°C



2-2.5 bar (гравитационная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм



16~18 сек.
Ford Cup #4 при 25°C



Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм

Вязкость: 16~18 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

6 часов при 25°C со стандартным отвердителем SCH- 251

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 360 г/л готовой смеси.

2K лак STARBRILL 2100E

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.

Воздушная сушка

От пыли	5-10 минут
До полировки	6 часов

Принудительная сушка

30 минут при 60°C

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 24 часов. Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.