

Реактивный грунт CF D345

Описание



Двухкомпонентный фосфатирующий грунт. Не содержит хроматов. Обладает отличной коррозионной защитой и высокими адгезионными свойствами к алюминию, чёрной, оцинкованной и нержавеющей стали.

Цвет: серый
Фасовка: 1 л

Компоненты			
	Грунт	Реактивный грунт CF D345	
	Отвердитель	Реактивный активатор D225	
Подготовка поверхности			
	Старое ЛКП; алюминий; оцинкованная сталь; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P180-280 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить	
Пропорции смешивания			
	Материал	Объём, мл	Вес, г
	Реактивный грунт CF D345	100	100
	Реактивный активатор D225	100	90
Рекомендуемые условия нанесения			
	Влажность	не более 75%	
	Температура	+15 °C - +30 °C	
Вязкость готовой смеси			
	16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Время жизни			
	8 часов при 20 °C		
Процесс нанесения			
 		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	10	
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		

Реактивный грунт CF D345

Межслойная выдержка	
	10 минут при 20 °C
Время сушки	
	45 минут при 20 °C
	Примечание: если D345 не был перекрыт в течение 12 часов, его поверхность обработать серым матирующим полотном.
Последующие покрытия	
	Двухкомпонентные акриловые грунты
Очистка оборудования	
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.
Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре между +5 °C - +30 °C Срок хранения 12 месяцев
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 750 g/l (VOC limit 780 g/l)