

2К Универсальный лак STARCLEAR SC-2100

Описание продукта

STARCLEAR SC-2100 2К универсальный акрил-уретановый лак предназначенный для применения в покрасочных камерах. Имеет высокую степень глянца и отличную растекаемость.

Пропорции смешивания

	Объём	Вес
Лак SC-2100	100	100
Медленный отвердитель SCH-42		
Стандартный отвердитель SCH-41	50	49
Быстрый отвердитель SCH-40		


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-3bar (сифонная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм



Лак SC-2100
Отвердители серии SCH-40
2:1



10-20 минут при 25°C



2-3bar (гравитационная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



До полировки
7 часов при 25°C
20 минут при 60°C
15 минут при 70°C

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

6 часов при 25°C со стандартным отвердителем SCH-41

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 580 г/л готовой смеси.

2К Универсальный лак STARCLEAR SC-2100

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.
Увеличение толщины слоёв продлевает время высыхания.

Воздушная сушка	10°C	20°C	30°C
	SCH-42	SCH-41	SCH-40
	Медленный	Стандартный	Быстрый
	От пыли	30 минут	30 минут
	До полировки	7 часов	8 часов
Принудительная сушка	Температура		
		SCH-40	SCH-41/42
	60°C	15 минут	20 минут
	70°C	15 минут	15 минут
	80°C	10 минут	10 минут

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 12 часов.
Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Выбор отвердителя Отвердители серии SCH-40 следует выбирать в зависимости от температуры и площади ремонтируемой поверхности.

Площадь	SCH-40	SCH-41	SCH-42
Точечный ремонт	10~25°C	25~35°C	30~45°C
Панельный ремонт	5~20°C	20~30°C	25~40°C
Полный ремонт	5~15°C	15~25°C	20~35°C

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.