

UHS Грунт W-W D505

Описание



Двухкомпонентный акриловый грунт применяется в качестве грунта для окраски методом «мокрый по мокрому». Хорошо растекается и натягивается.

Цвет: белый, светло-серый, серый, чёрный
Фасовка: 1 л

Компоненты

Грунт	UHS Грунт W-W D505
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121

Подготовка поверхности

	Сталь; алюминий	Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть обработана антикоррозионным материалом. На локальные участки открытого металла возможно нанесение без первичного грунта.
	Старое ЛКП; шпатлёвка; оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить Смойкой силикона D123/ H ₂ O Очистителем D125, нанести Адгезионный грунт D707/ Адгезионный грунт аэрозоль D777.
	При незначительных дефектах допускается обработка абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20 °C. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20 °C, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.	

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл	Вес, г
	UHS Грунт W-W D505	100	100
	HS Отвердитель D220/D222	25	17
	Разбавитель D110 / D120 / D121	25	17

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни

	1 час при 20 °C
---	-----------------

Вязкость готовой смеси

	17 секунд по ВЗ-4 при 20 °C
---	-----------------------------

UHS Грунт W-W D505

Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1	
	Рекомендуемая толщина, мкм	30	
*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета			
Время сушки			
		HS Отвердитель D220	HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
	20° C	15-20 минут	15 минут
Последующие покрытия			
	Акриловые эмали. Может быть окрашен большинством сольвентных и водорастворимых базовых красок и эмалей.		
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 525 g/l (VOC limit 540 g/l)		