

2K HS лак STARTOP HS

Описание продукта

STARTOP HS - это новый лак с высоким содержанием сухого остатка, в основном состоящий из акрило-полиуретановой смолы, но при этом лак абсолютно прозрачный и не имеет желтизны. У этого лака уменьшено время сушки, низкая вязкость и превосходные характеристики, такие как внешний вид, глянец, сохранение глянца в процессе эксплуатации и долговечность покрытия. Отличные физико-химические свойства покрытия после полного отверждения. Отличная обрабатываемость при распылении и отличная растекаемость при нанесении. Лак может быть использован как для частичного, так и для полного ремонта.

Пропорции смешивания (объём):

	Объём	Вес
Лак STARTOP HS	100	100
Медленный отвердитель SCH-52		
Стандартный отвердитель SCH-51	50	49
Быстрый отвердитель SCH-50		


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-2,5 бар (гравитационная подача)
 2 мокрых слоя
 Толщина покрытия=40-60 мкм
 Сопло 1.2-1.5 мм



Лак STARTOP HS
 Отвердители серии SCH-50
 2:1



10 минут при 25°C



2-3 бар (гравитационная подача)
 2 мокрых слоя
 Толщина покрытия=40-60 мкм
 Сопло 1.2-1.5 мм



До полировки
 3 часа при 20°C
 20-30 минут при 60°C



3-4 бар (сифонная подача)
 2 мокрых слоя
 Толщина покрытия=40-60 мкм
 Сопло 1.4-1.6 мм

Вязкость: 20~22 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

3 часа при 25°C со стандартным отвердителем SCH-51

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 500 г/л готовой смеси.

2K HS лак STARTOP HS

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.
Увеличение толщины слоёв продлевает время высыхания.

Воздушная сушка

От пыли	10 минут
До полировки	3 часа

Принудительная сушка

20 минут при 60°C

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 24 часов.
Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.