

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА PLASTIC ADHESION PRIMER

ОПИСАНИЕ

Прозрачный адгезионный грунт для всех видов пластика и стеклопластика.

НАЗНАЧЕНИЕ

Создает адгезионный слой на пластиковых деталях перед нанесением эмалей, грунтов, герметиков и других ЛКМ. Обеспечивает надежное сцепление пластиковой поверхности с финишными покрытиями.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Поверхность перед нанесением должна быть отшлифована, очищена, обезжирена и высушена. Температура нанесения не ниже +15°C, рекомендуемая температура нанесения +20°C, относительная влажность воздуха не выше 75%.

ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуемая толщина одного слоя – 2 мкм для получения оптимального результата.

ОБРАБОТКА

Не требует шлифования.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Грунт может быть окрашен большинством органорастворимых окрасочных систем.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Синтетическая смола, органические растворители, пигменты, диметиловый эфир, пропан, бутан. Плотность 0,85–0,95 г/см³.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Перед применением баллон встряхивать 2-3 мин.



Нанести 1-2 слоя с межслойной выдержкой 8-10 мин с расстояния 15-20 см.



Время сушки на отлип при +20°C – 10 мин, до окрашивания при +20°C – 30 мин.



По завершению работы прочистить распылитель – перевернуть баллон и нажать на головку до появления струи чистого газа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок годности 5 лет при температуре +20°C.