

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ БАМПЕРА BUMPER PAINT

ОПИСАНИЕ

Акриловая однокомпонентная грунт-эмаль в аэрозольной упаковке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Финишная окраска бамперов и других пластиковых деталей автомобиля. Подходит для работы с полипропиленом, полиуретаном, полистиролом, поликарбонатом, АБС и иными видами пластмасс. Имеет превосходную адгезию к пластику без предварительного нанесения праймера.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Продукт обладает хорошей адгезией к пластмассе. Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом градации Р400, очищена от пыли, и других загрязнений, обезжирена.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Акриловые смолы, органические растворители, функциональные добавки, диметилловый эфир.

ДАННЫЕ ПРОДУКЦИИ

Внешний вид поверхности:	гладкая матовая
Плотность:	1,05-1,15 г/см³
Блеск:	0-20%
Время высыхания при:	• на отлип 5-10 мин. • полное высыхание 2 ч.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия:	1 балл (ГОСТ 15140-78)
Твердость пленки по маятниковому прибору ТМА:	0,2-0,3 у.е. (ГОСТ 5233-89)
Прочность пленки при ударе, прибор У-1:	35 см (ГОСТ 4765-73)
Эластичность пленки при изгибе:	1 мм (ГОСТ 6806-73)

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей (ГОСТ 9.403-80):
Минеральное масло: внешний вид пленки через 48 ч. не изменился
3% раствор хлористого натрия: внешний вид пленки через 24 ч. не изменился

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Перед применением баллон встряхивать 2-3 мин.



Протестировать перед основной покраской. Наносите тонкими слоями с расстояния 15-20 см.



Межслойная выдержка 3-5 мин.



По завершению работы прочистить распылитель – перевернуть баллон и нажать на головку до появления струи чистого газа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не вскрывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ХРАНЕНИЕ

Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре не выше +35°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Срок годности 5 лет при температуре +20°C.

