

2К Специальный лак для фар STARCLEAR SC-9210

Описание продукта

STARCLEAR SC-9210 2К Специальный лак для покраски пластиковых фар головного освещения. Лак устойчив к резким перепадам температур, помутнениям вызванные нагревом, царапинам, со временем не желтеет. Наносится исключительно в 1 слой непосредственно на пластик. Обладает грязе- и водоотталкивающим эффектом. Отлично подходит для восстановления внешнего покрытия фар.

Цвет: прозрачный.

Плотность: 1.0 кг/л.

Пропорции смешивания

	Объём	Вес
Лак SC-9210	100	100
Медленный отвердитель SCH-52		
Стандартный отвердитель SCH-51	50	50
Быстрый отвердитель SCH-50		


Применение



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-3bar (сифонная подача)
1 мокрый слой
Толщина покрытия=20-30 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм



Лак SC-9210
Отвердители серии SCH-50
2:1



До полировки
5 часов при 25°C



2-2.5 (гравитационная подача)
1 мокрый слой
Толщина покрытия=20-30 мкм
Сопло 1.3-1.5 мм

Нанесение

Нанести 1 мокрый слой* (100% влажный).

Важно! В случае превышения кол-ва слоев или общей толщины слоя возможно растрескивание лака.

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

5 часов при 25°C со стандартным отвердителем SCH-51

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 440 г/л готовой смеси.

2К Специальный лак для фар STARCLEAR SC-9210

Поверхности пригодные к нанесению

Различные виды пластика, используемого при производстве фар.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.
 Увеличение толщины слоёв продлевает время высыхания.

Воздушная сушка

Температура поверхности 25°C	SCH-52	SCH-51	SCH-50
Время	(медленный)	(стандартный)	(быстрый)
От пыли	25-30 минут	20-25 минут	15 минут
До полировки	6 часов	5 часов	4 часа
Устойчивость к атмосферным воздействиям	8 часов	7 часов	6 часов
Устойчивость к бензину	36 часов	24 часа	18-20 часов
Полная полимеризация	7 суток	7 суток	7 суток

Принудительная сушка	Температура	SCH-52/SCH-51	SCH-50
	60°C	30-35 мин	25 мин
	70°C	30 мин	25 мин
	80°C	25 мин	20 мин

Примечание.

Перед применением принудительной сушки выдержать время воздушной сушки 15 минут.

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 12 часов.

Выбор отвердителя Отвердители серии SCH-50 следует выбирать в зависимости от температуры и площади ремонтируемой поверхности.

Площадь	SCH-50	SCH-51	SCH-52
Точечный ремонт	10~25°C	25~35°C	30~45°C
Панельный ремонт	5~20°C	20~30°C	25~40°C
Полный ремонт	5~15°C	15~25°C	20~35°C

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.