



HS Лак D323

Описание



Двухкомпонентный акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л

Компоненты				
	Лак	HS Лак D323		
	Отвердитель	HS Отвердитель D220 / HS Отвердитель медленныйD221		
	Разбавитель	2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121		
Подложки				
	Водные и сольвентные базовые эмали.			
	Старое отшлифованное ЛКП, обработанное абразивом P600-P800 (сухое шлифование).			
Пропорции смешивания				
	Материал	Объём, мл	Вес, г	
	HS Лак D323	100	100	
	HS Отвердитель D220 / D221	50	50	
	2K Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10	
Рекомендуемые условия нанесения				
	Влажность	не более 75%		
	Температура	от +15 до +30 °C		
Особенности применения				
	Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт	Полный ремонт	
		Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
	<25	D220	D220	D120
	>25	D221	D221	D121

HS Лак D323

Время жизни			
	4 часа при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
 		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1,5-2	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60	
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		
Межслойная выдержка			
	10-15 минут при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
	Перекраска после цикла сушки может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
Время сушки			
	20 °C	12 часов	
	60 °C	30 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	12 минут	
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 540 g/l (VOC limit 840 g/l)		