

2К Быстросохнувший лак STARCLEAR SC-9410

Описание продукта

STARCLEAR SC9410 это быстросохнувший уретановый лак 4:1 с отличной растекаемостью и хорошим блеском. Время сушки при 60° С всего 9 минут. Это лак непохож на остальные лаки быстрой сушки. Поскольку он имеет увеличенное время сушки на отлип по сравнению с другими лаками этой серии (7 мин. при 20° С), его можно наносить как на небольшие детали, так и на полный переокрас. Имеет хорошую толщину пленки при нанесении, что значительно сокращает расход материала. Наносится в 1.5 слоя.

Пропорции смешивания

	Объём	Вес
Лак SC-9410	100	100
Медленный отвердитель SCH-42		
Стандартный отвердитель SCH-41	25	24
Быстрый отвердитель SCH-40		


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-3bar (сифонная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм



Лак SC-9410Q
Отвердители серии SCH-40
4:1



5-10 минут при 25°C



3-4 bar (гравитационная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм



От пыли 7 минут при 20°C
До полировки 1-2 часа при 20°C

Нанесение

Для обеспечения наилучшей адгезии и во избежание возникновения дефектов при покраске нанести лёгкий полумокрый слой* (30-50% влажный) на окрашиваемую поверхность. Затем нанести полный мокрый слой* (100% влажный) выдерживая время межслойной сушки 0 - 3 мин в зависимости от температуры воздуха. При необходимости сформировать плавный переход, «раздувая» лак на прилегающие области с применением разбавителя для переходов SMB-701 (См. TDS к SMB-701).

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Вязкость: 16~18 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

6 часов при 25°C со стандартным отвердителем SCH-41

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 600 г/л готовой смеси.

2К Быстросохнувший лак STARCLEAR SC-9410

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.
Увеличение толщины слоёв продлевает время высыхания.

Температура поверхности	Время	SCH-42 Медленный	SCH-41 Стандартный	SCH-40 Быстрый
20°C	От пыли	12 минут	7 минут	5 минут
	До полировки	2 часа	1,5 часа	1 час

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 2 часов.
Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Выбор отвердителя Отвердители серии SCH-40 следует выбирать в зависимости от температуры и площади ремонтируемой поверхности.

Площадь	SCH-42	SCH-41	SCH-40
Точечный ремонт	25~40°C	20~30°C	5~20°C
Панельный ремонт	25~35°C	15~25°C	5~15°C

Выбор разбавителя Разбавители серии SR-50 в зависимости от температурного режима.

SR-52	SR-51	SR-50
свыше 30°C	15~30°C	5~15°C

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.