

1К Акриловый грунт FRA-110

CAROTEX

Описание продукта

FRA110 быстросохнущий акриловый грунт-наполнитель с антикоррозионными добавками. Хорошо растекается, практически не дает усадку, легко шлифуется всего через 10-20 минут после нанесения не забивая абразив. За 2-3 слоя дает толщину 80-90 мкм.

Цвет:	серый
Плотность:	1.31 кг/л
Вязкость:	13~17 сек. Ford Cup #4 при 25°C
Содержание летучих веществ:	теоретическое VOC: 680 г/л готовой смеси.

Пропорции смешивания:

Перед использованием тщательно перемешать.

Грунт FRA 110	По объему 100	По весу 100
Медленный разбавитель FR-52		
Быстрый разбавитель FR-50	50~100	30~70
Стандартный разбавитель FR-51		
Очень медленный разбавитель FR-52R		

Применение:



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



Акриловый грунт FRA 110
Уретановые разбавители серии FR-50
100:50~100



3 bar (гравитационная подача)
2~3 мокрый слой
Толщина покрытия 80~90 мкм
Сопло 1,5~2 мм



4 bar (сифонная подача)
2~3 мокрых слоя
Толщина покрытия 80~90 мкм
Сопло 1,5~2 мм



Время сушки до шлифования
15 минут при 25°C



Финишная обработка (сухая)
абразивом градации P400



Финишная обработка (с водой)
абразивом градации P600

Шлифование с использованием воды следует проводить в теплом помещении для должного ее испарения, во избежание возникновения вздутия и других дефектов.

Нанесение:

Для обеспечения наилучшей адгезии и во избежании возникновения дефектов при покраске нанести легкий туманный слой* (30% влажный) на окрашиваемую поверхность. Затем нанести последующие мокрые слои* (100% влажный) до достижения укрывистости выдерживая время межслойной сушки до полного матовения и на отлип.

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Использование:

Быстро сохнет, хорошо заполняет риску от абразива градации P180-320, легко шлифуется не забивая абразив.

Поверхности пригодные к нанесению:

Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, старые и заводские ЛКП, шпатлевка.

Рекомендованная толщина сухой пленки: 80 ~ 90 мкм - 2-3 слоя.

Последующие покрытия:

Дайте грунту FRA 110 высохнуть 10-20 минут перед шлифовкой.

Хорошо сочетается с FSU315 грунтом.

Не использовать эпоксидные грунты.

FRA 110 может быть перекрыт большинством акриловых, акрил-уретановых и полиуретановых отделочных покрытий.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.

- Читайте инструкцию на этикетке.
- Принимайте во внимание информацию указанную в MSDS.
- Надевайте противоаэрозольный респиратор перед процессом нанесения материала.
- Надевайте противотоксическую маску перед процессом шлифования материала.
- Надевайте защитные очки, окрасочные комбинезоны и латексные перчатки перед началом работы